

Cuprinol®

It's all wood needs

Cuprinol Slipersolja

Februari 2012



Produktbeskrivning

Cuprinol Slipersolja är en specialprodukt för underhåll av åldrande slipers. Cuprinol Slipersolja återger ytan dess jämna mörkbruna kulör och motverkar sprickbildning och vattenupptagning.

Behandling

1. Ytorna skall vara rengjorda och torra.
 2. Rör om väl före och då och då under arbetets gång.
 3. Stryk flödigt i slipersens längdriktning och hela dess längd.
- Till nytt obehandlat trä rekommenderas Cuprinol Träskydd.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Alkyd Olja
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 8 timmar
Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Alifatnafta
Verktyg: Pensel
Färgåtgång: 6-8m²
Förpackning: 1 och 5 liter
Rengöring: Alifatnafta
Förvaras: Frostfritt



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009