



WOOD

Epoque

Produkt
fakta
2012

WOOD

Epoque



TEKNISK INFORMATION	EPOQUE
Tjocklek	14 mm
Bredd	162/190/200
Längd	2000/2520
Slitskikt (mm)	ca 3,6
Vikt (kg/m ²)	ca 8,0
Taber-test av slitstyrka/lack* prEN 13696	
genomnötning Proteco Lacq. (antal varv)	>4000
genomnötning Proteco Nat. (antal varv)	>3500
abrasiv nötning (mg/100 varv)	ca 3,5
Stegljudsdämpning, vägt index index för hur steg hörs till rummet under. NF EN ISO 140-8 / enligt NF EN ISO 717-2, ΔL_W in dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	17
Formaldehydemission EN 13986	E1
Brandklassning EN 13501	D _{fl}
Termiskt isoleringsvärde (RT m ² K/W) endast golvbräda med grålumppapp med 2 mm Tarkofoam/flex II	0,101 0,121 0,141
Installation**	Flytande / nedlimmad
Läggning på golvvärme***	Maxtemperatur på golvytan 27° C med termostatreglering.

* Data avser nya komponenter (2006).
Metoden är inte lämplig på laserade, borstade eller hårdvaxoljade produkter.

** Kontakta golvleverantören om du vill ha mer information.

*** Inte lämpligt för träslagen bok och lönn.

Epoque Proteco Lack / Proteco Natura

TARKETT BALANCED CHOICE	97 % 97 %	100 %	 Better Indoor Air Quality *TWO AT 28 DAYS
	Natural Renewable	Recyclable	

Epoque Proteco Hårdvaxolja

TARKETT BALANCED CHOICE	98 % 98 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable

EPOQUE	Lack 2-lock	Natura 2-lock	
Plank, 14×2520×200 mm.			
Ek Natur	•	•	
Ek Rustik borstad		•	
Ek Vit borstad		•	
Ek Java borstad		•	
Ask Vit		•	
	Lack 2-lock Minifas	Natura 2-lock Maxifax	
Plank, 14×2000–2520×190 mm. Fas längs med.			
Ek Eu Natur	•		
Ek Eu Natur Cotton White		•	
Ek Eu Rustik borstad		•	
Ek Vintage Brown *		•	
Ek Vintage Light Hazel *		•	
Ek Vintage Oliv *		•	
Ek Vintage Soft Grey *		•	
	Lack 2-lock Minifas	Natura 2-lock Maxifax	Hardwax Oil 2-lock Minifas

* Ytan är avsedd att vara grov och ojämn. Repor och hack är en naturlig del av produkten.

EPOQUE	Lack 2-lock Minifas	Natura 2-lock Maxifax	Hardwax Oil 2-lock Minifas
Plank, 14×2000–2520×162 mm. Fas längs med.			
Ek Eu Natur	•		•
Ek Eu Rustik borstad	◦	•	•
Ek Eu Rustik Satin White			•
Ek Eu Rustik Umber Brown			•
Ek Eu Rustik Indium Grey			•
Ek Svart borstad		•	
Ek Java Gold borstad		•	
Ek Am Natur		•	
Ek Am Antik borstad		•	
Ek Am Antik Vit borstad		•	
Ek Misty Grey borstad		•	
Ek Stone Grey borstad		•	
Ek Winter borstad		•	
Ek Cumin		•	
Ek Grey Contrast borstad *		•	
Ek Dark Copper borstad *		•	
Ask Vit		•	
Ask White Pearl borstad	•		
Ask Cognac borstad		•	
◦ Obehandlad			
* Minifas			

Trägol, hårdhet i Brinell-värde (BHN), EN1534

