

# weber.base 222 mur- och putsbruk B

## Produktbeskrivning

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med natur-sand som ballast. Bruket är ej pumpbart.

## Användningsområde

Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsarbeten ovan mark, samt invändig putsning av t ex källarväggar. Beträffande putsning på lättbetong rekommenderar vi base105 Vitgrund och base 130 Ytongputs B.

## Förpackning

25 kg säck  
Storsäck, Löst

## Underlag

Underlag som tegel, betong, lättklinker/LECA, socklar och grundmurar som ska grundas med Base 103 Rödgrund samt tidigare KC putsade underlag. Vid murning används torra och jämnt sugande murstenar/block.

## Förbehandling

Förvattna innan grovputsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.  
Vid putsningsarbeten ska underlaget tunngrundas med Base 103 Rödgrund.

## Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min.  
25 kg ger ca 16 liter bruk.

## Applicering

Mura med fyllda fogar, var extra noga med stöfögarna. Stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt.  
Vid putsning slås bruket på med slev till ca 10 mm per påslag.  
Drag av med rätkäpp och komprimera med skånska. Putsen brädrivs/skuras till önskad struktur.

## Efterbehandling

Skydda murverket mot nederbörd de första dygnen.  
Putskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn.  
Använd slang med finspridarmunstycke.

## Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom binde-medlet är KC baserat.  
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in.  
Regntak ska alltid användas.

## Observera

Putsnings och murning får inte ske då risk för temp. under 5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

## Produktspecifikation

**Materialåtgång** Murning: Ca 70 kg/m<sup>2</sup>  
Putsnings: Ca 20 kg/m<sup>2</sup> (10 mm) kg/m<sup>2</sup>

**Max tjocklek** 10 mm

### Användningsområde

**För utomhusbruk** Ja

**För inomhusbruk** Ja

**Vattenbehov** Ca 4 liter per säck

**Bindemedel** Kalk och cement

**Ballast** Natursand 0-3 mm

**Sammansättning** KC 35/65/550

## Dokument

[Säkerhetsdatablad](#)  
[Byggvarudeklaration](#)

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.