



Byggnadsdel

- ✓ Väg
- ✓ Golv
- ✓ Våtrum
- ✓ Simbassänger
- ✓ Inomhus
- ✓ Utomhus

Underlag

- ✓ Med måttlig krympning/deformation
- ✓ Betonggolv
- ✓ Betongelement
- ✓ Lättbetongelement
- ✓ Lättbetongblock
- ✓ Putsat tegel
- ✓ Gipsputs/-spackel
- ✓ Cement golvspackel
- ✓ Gipsskivor
- ✓ Gammal plattsättning/målade ytor
- ✓ Våtrumsmembran

Platttyper

- ✓ Keramik m. vattenabsorption under 0,5%
- ✓ Keramik m. vattenabsorption över 0,5%
- ✓ Natursten



3130 superfix

Cementbaserad, plastförstärkt, vit fästmassa för golv och vägg utom- och inomhus i våta och torra utrymmen, på underlag med liten deformation

- Lämplig på underlag med måttlig krympning/deformation
- Lämplig för alla typer av keramiska plattor och natursten
- Vit fästmassa, speciellt lämplig för marmor och tunna genomskinliga plattor

3130 superfix är en fästmassa med brett användningsområde, som uppfyller kraven på en lång rad uppgifter oavsett underlag och platttyp.

3130 superfix är en torrprodukt, som blandad med vatten är klar att användas. Fästmassan är lätt att bearbeta och lätt att dra ut på underlaget.

3130 superfix levereras i 15 kg säckar och 5 kg påsar.

Produktbeskrivning

Cementbaserad, frostsäker, vattenfast, plastförstärkt vit fästmassa i pulverform.

Tekniska data

Densitet:	1,45
Produktgenskaper jf. EN 12004:	C2TE - S2
"Öppettid":	max 6 timmar
Torktid v/18°C för fogning/lätt gångtrafik:	10-18 timmar
Fullt genomhärdad efter:	7 dygn
Rekommenderad arbetstemp.:	10-25°C
Åtgång vägg (genomsnitt):	2,5 kg/m ²
Åtgång golv (genomsnitt):	3,5 kg/m ²

Användningsområde

För montering av alla typer keramiska plattor, klinker och natursten, inom- och utomhus, på golv och vägg i torra och våta utrymmen. Speciellt lämplig för värmegolv och tunna genomskinliga plattor, glasmosaik, ljus marmor e.likn. Har mycket god vidhäftning mot täta plattor och klinker.

Underlag

Golv och väggar med måttliga spänningar/deformationer i underlaget, som t.ex. puts, tegel, lecablock, gipsspackel och gipsskivor samt betongelement med måttlig krympning, rörelse och deformation.

Förbehandling av underlaget

Underlaget skall ha bärighet, vara fast, sammanhängande, rengjort från damm, fett och cementslam. Underlaget skall vara så torrt att 4180 primer kan absorberas av underlaget.

Vid montering på gamla plattor och på målade ytor kontrolleras att plattor/färg sitter fast. Ytan rengöres från fett m.m. med mira 7110 base cleaner.

Sugande underlag primas med 4180 primer och i våta utrymmen tätskiktas enl. gällande regler (se BBV branschregler).

Bruksanvisning

Blandas med rent vatten i förhållandet 15 kg pulver till 3,75-4,2 lit. vatten. Se till att både pulver och vatten är tempererat. Blandas till en klumpfri massa med visp på en bormaskin. Efter blandning har fästmassan en "öppetid" på 6 timmar. Applicera inte mer fästmassa än att plattsättning kan utföras innan "skinnbildning".

3130 superfix appliceras noggrant på underlaget med en tandspackel. Först med den släta sidan, därefter kammats fästmassan upp med den tandade sidan. Följ anvisningen för rätt tandstorlek för platta och underlag. Plattorna trycks/vrids på plats i den fuktiga fästmassan. Kontrollera regelbundet att plattornas baksida har full täckning. Vid kvalificerade arbeten som t.ex. balkonger och fasader utomhus, bassänger och liknande kan det vara nödvändigt att använda Buttering-Floating metoden vilket innebär, att man lägger fästmassa på både underlag och platta för 100% täckning. Ytor över 36 m² samt ytor med sidor över 8 m bör fältindelas med rörelsefogar.

När fogning kan utföras beror på sugförmåga samt rumstemperatur. Väggytor normalt efter 10 timmar och golvytor efter normalt 18 timmar.

Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement, arbetshygieniska förhållningsregler för cement skall uppfyllas.

3130 superfix är baserad på vitcement, som inte innehåller spår av krom, och uppfyller därför utan tidsbegränsning gränsvärdet för krominnehåll.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

Förpackning

5 kg påsar och 15 kg plastförstärkta papperssäckar med bärhandtag.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten är lagerstabil min. 6 månader från produktionsdatum.

Försäljning

mira's produktprogram säljs genom byggvaruhandlare och återförsäljare av byggkeramiska plattor i hela landet.