

Hårdvaxolja

Osmo Hårdvaxolja är en idealisk ytbehandling för ytor som används mycket. Den passar speciellt bra för trä- och korkgolv, OSB-skivor, möbler mm. som utsätts för hårt slitage.

En behandling med Osmo Hårdvaxolja är mycket slitstark och extremt hållbar. Den är också vattenavvisande och tålig mot spill av vin, öl, läsk, kaffe, mjölk, vatten mm. Dessutom bevarar hårdvaxoljan träets naturliga karaktär.

3032 Hårdvaxolja

Originalet

- > för inomhusbruk, ofärgad, sidenmatt
- 2 appliceringar (1 applicering på infärgad yta)
- > för alla typer av trä-, kork- och OSB-golv (men även för möbler, väggar, tak mm)
- > slitstark och extremt tålig mot spill
- > vatten- och smutsavvisande
- > enkelt underhåll (kan fukttorkas)



Underhåll för trä inomhus

Att hitta rätt underhållsprodukt för dina golv ska vara enkelt.

Vill du göra ett första underhåll, ta bort envisa fläckar eller utföra ett periodiskt underhåll av oljade eller hårdvaxoljade golv – Osmo har lösningen!



8016 Rengöringsmedel

Naturligt koncentrat för rengöring och underhåll av golv – för daglig städning och periodiskt underhåll

- > blandas med vatten
- > rengör och fräschar upp ytan
- > skonsam mot huden
- > lösningsmedelsfri
- > biologiskt nedbrytbar



3029 Underhållsvax/Spray

För underhåll av trä- och korkgolv, möbler och andra hårdvaxolje-, olje- och lackbehandlade ytor inomhus.

- > sidenmatt – kan poleras
- > både rengör och återskapar ytan
- > mycket vattenavvisande
- > svag doft, bensenfri



UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER



FÖR HÅRDVAXOLJADE GOLV

Golv behandlade med Osmo Hårdvaxolja är enkla att rengöra, underhålla och renovera.

Rengöring vid installation av golv förbehandlade med Osmo Hårdvaxolja

Golv som levereras förbehandlade med hårdvaxolja är färdiga att använda. Ytor behandlade med Osmo hårdvaxolja är enkla att städa.

Lös smuts sopas/dammsugs bort efter installation. Är golvet mycket smutsigt, fuktorka med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsätt bara ljummet vatten och använd lätt fuktad trasa. Låt torka.

Applicera ett tunt lager 3029 Underhållsvax på den rena, torra ytan. Låt torka och polera med Osmo Golvaskin och vit rondell.

På mindre ytor används en absorberande, mjuk och luddfri trasa.

Används 3029 Underhållsvax på rätt sätt är åtgången ca. 2 teskedar till 1 m² = 1L förpackning räcker till en yta på ca. 100 m²

Rengöring och underhåll i privat miljö

Lös smuts sopas/dammsugs bort. Är golvet mycket smutsigt, fuktorka med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsätt bara ljummet vatten och använd lätt fuktad trasa. Låt torka.

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på en duk alt. vit skurnylon.

Fläcken gnuggas med duken/skurnylen och den upplösta smutsen torkas bort.

Uppfräschning/underhåll av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion på förpackningen.

År huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo 3029 Underhållsvax inte längre räcker, rengör ytan och applicera ett tunt lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen.

Skador eller repor som inte går bort genom användning av Osmo 3029 Underhållsvax kräver punktrenovering. Rengör noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150.

Återbehandla därefter den skadade ytan med Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lägg endast på en gång i ett tunt lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.

Rengöring och underhåll i offentlig miljö (kontor, butiker, skolor, restauranger mm)

Lös smuts moppas/dammsugs bort. Daglig fuktorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel som doseras 20 ml/liter ljummet vatten.

Använd sparsamt med vatten och väl urvriden mopp, ytan ska vara torr efter 1-2 minuter.

Vid behov, allt beroende på slitage men minst en gång per år, tillförs Osmo 3029 Underhållsvax. Rengör först ditt golv med Osmo 8016 Rengöringsmedel enligt ovan och när ytan torkat, efter ca 30 min, klicka ut Osmo 3029 Underhållsvax på en mindre yta och stryk ut produkten på golvet med en mopp eller trasa i ett tunt lager. Bearbeta in produkten med maskin och vit rondell.

Eftertorka/jämna ut eventuellt överskott med luddfri trasa till en jämn yta. Låt ytan torka i minst 1 timme före användning.

Önskas högre glans rekommenderas polering efter 1 timme.

Polering till önskad glans sker för hand eller med maskin och vit rondell. Observera att ytan till en början kan upplevas som hal/glatt.

Låt golvet torka i minst 1 timme.



Ytor som utsätts för hårt slitage i offentlig miljö behöver efter en viss tid rengöras och behandlas på nytt. Vi rekommenderar att man inom det första året ser över ytorna och bestämmer om och var ett behov finns.

Detta bör ske 6-8 månader efter avslutad behandling och kan ske partiellt eller över hela ytan.

Första gången bör man dock gå över hela den aktuella ytan enligt följande: Dammsug, sopa eller torkmoppa golvet. När golvet är torrt applicera ett mycket tunt lager med Osmo Hårdvaxolja med Osmo penselborte alt. Osmo metallskrapa. Avjämna ytan med maskin och vit rondell.

Ev. stänk och överskott vid kanter och hörn som ej tas upp av rondellen avtorkas med luddfri trasa, åtgång beroende på grad av slitage.

Låt golvet vila minst 12 timmar eller över natten innan det tas i bruk.

Rengöring och underhåll av ytor infärgade med Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad

Da ytor infärgade med Osmo pigmenterade produkter även är slutbehandlade med Osmo Hårdvaxolja ofärgad, är de enkla att rengöra och underhålla.

Fuktorka med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsätt bara ljummet vatten och använd lätt fuktad trasa. Låt torka.

Uppfräschning/underhåll av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion på förpackningen. År huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo 3029 Underhållsvax inte längre räcker, men infärgningen fortfarande intakt, rengör ytan och applicera ett tunt lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen.

Har infärgningen skadats rekommenderar vi en punktrenovering. Det är viktigt att den nya och befintliga infärgningen överlappar varandra, annars bildas märken efter renoveringen.

År infärgningen hårt nedsliten utför istället omslipning och ny behandling av hela ytan. Vid punktrenovering rengör ytan noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150.

Återbehandla därefter den skadade ytan med den pigmenterade Osmo produkt som användes vid grundbehandlingen.

Applicera produkten endast en gång i ett tunt lager med luddfri trasa. Låt torka ca. 12 timmar.

Slutbehandla därefter den skadade ytan med Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen.

Applicera endast en gång i ett tunt lager. Låt torka ca. 12 timmar. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.